



ОФОРМЯНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИЯ СЛОЙ НА ЦОКЪЛА

Завършващият слой на цокъла се оформя по един от следните начини:

- Облицовка от каменни, керамични, или клинкерни плочи, залепени директно върху шпаклованата топлоизолация. Препоръчително е при тегло на облицовката до 30 kg/m² да се полагат 2 слоя армираща стъклофибърна мрежа и допълнителното укрепване на топлоизолационните плочи с дюбели да се изпълнява през двата слоя мрежа. Общият брой е минимум 8-10 бр/m². При тегло на облицовката над 30 kg/m² в проекта да се предвидят мерки за допълнително укрепване, съобразени с изискванията на НАРЕДБА РД-02-20-2 от 27.01.2012 за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични райони.
- При големи повърхности се предвиждат разширителни фуги, според препоръките на производителите на облицовки. Стриктно трябва да се спазват инструкциите за монтаж на крайното покритие от камък, или керамика, получени от производителите.
- Полимерна мазилка – структурна мазилка с висока водоуплътност и механична якост.
- Мозаечна мазилка и други възможни варианти на водоустойчива и мразоустойчива мазилка.